

UNICRÉPI

Pré-enduit pour coffrage Monolyto

FICHE TECHNIQUE



DESCRIPTION

UNICREPI est un pré enduit calibré et fibré à base de liant hydraulique. Il forme couche résistante pour coffrage des blocs monolithiques.

COMPOSITION ET ASPECT

Liant hydraulique, charges, additifs spéciaux.

SUPPORTS ADMIS

- Un pré-enduit pour coffrage pour blocs monolithique.
- Crépissage et rebouchage extérieur et intérieur avec tuile
- Enduit de réparation non structural.
- Enduit fissure <3cm

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Gâchage : 20% à 22%
- Couleur du mélange : Gris
- Adhérence par traction : > 0.5 N/mm²
- Résistant au gonflement sans fissuration.
- Taille de granule :
- Recouvrable : 24 heures.
- Rendement : 20kg/m² par couche comme pré-enduit de coffrage de MONOLYTO.
- Rendement pour crépissage fin : 10 kg/m² par couche de 10mm
- Temps d'utilisation pratique: 30 min

CONDITIONNEMENT

Sac de 40kg ou de 25kg.

STOCKAGE

12 mois à l'abri de l'humidité en conditionnement d'origine non entamé.

MISE EN OEUVRE

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

La température à l'application et pendant le séchage doit être compris entre 5 à 35° C.

Mieux d'utiliser un agitateur électrique ou pneumatique à faible vitesse de rotation pendant 2 à 3 minutes, jusqu'à avoir d'un mortier onctueux et fluide de couleur et de consistance uniformes.

Laissez Le produit se reposer durant 5min pour s'assurer de la

dissolution de tous les composants actifs.

Appliquer avec une truelle ou avec une machine de projection. La deuxième couche s'applique de 24 heures selon la température ambiante et le taux d'humidité relative de l'air ambiant.

PRÉPARATION DES SUPPORTS

Le support doit être propre, sain et avoir subi une préparation de surface adaptée permettant de le débarrasser de toute partie non ou peu adhérente. Il sera notamment exempt de trace d'huile, de graisse, de laitance, de produit de cure et de toute substance susceptible de nuire à l'adhérence.

Le support doit être saturé d'eau. Pour cela, l'arroser abondamment la veille et l'humidifier à nouveau, si nécessaire, juste avant la mise en œuvre. Veiller cependant à ce qu'il ne reste pas de film ou de flaque d'eau en surface, ce qui pourrait nuire à la qualité et à l'adhérence du revêtement.



UNICRÉPI - Pré-enduit pour coffrage Monolyto



NETTOYAGE DES OUTILS

Immédiatement après utilisation avec l'eau.

Intervention mécanique pour un produit durci.

DES PRODUITS

UNIVERSAL COLORS®

Siège Social

Diamniadio
Site de l'Aprosi

T +221 33 898 03 40

SHOWROOM PROFESSIONNEL

55 rue Moussé Diop | T +221 33 822 34 21

E contact@universalcolors.sn | W www.universalcolors.sn