

ENDUIT GROS

Enduit de dégrossissage



FICHE TECHNIQUE



DESCRIPTION

Enduit en poudre pour tous types de travaux intérieur de dégrossissage de supports ne présentant pas une bonne planimétrie (par exemple, un béton brut de décoffrage).

COMPOSITION ET ASPECT

Enduit en poudre à base de plâtre, carbonate de calcium, résine et divers adjuvants.

La pâte obtenue est de couleur blanche.

SUPPORTS ADMIS

Murs et plafonds intérieurs : Béton bullé, béton brut, béton cellulaire, plâtre irrégulier, plafond chauffant, supports inégaux...

RECOUVREMENT

Le recouvrement, après séchage complet de l'enduit, peut se faire par ENDUIT FIN ou ENDUIT de Coloris en pâte.

PRODUIT ASSOCIÉ

ENDUIT FIN ou ENDUIT de Coloris en pâte en tant qu'enduit de finition.

DOCUMENTS À CONSULTER

- Enduit conforme à la norme NF T 30 608.
- DTU 59.1 : Travaux de peinture.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Granulométrie : Jusqu'à 0,2 mm.
- Adhérence : conforme à NF T 30 608.
- pH : neutre.
- Temps d'utilisation de la gâchée : 10 heures.

CONDITIONNEMENT

Sac 25 kg.

STOCKAGE

12 mois en emballage d'origine non entamé à l'abri de l'humidité.

MISE EN OEUVRE

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI.

La température à l'application et pendant le séchage doit être comprise entre 8 et 35°C.

Ne pas appliquer sur support humide.

Ne pas utiliser de pâte ayant commencé à durcir.

Lessiver et poncer les anciennes peintures.

PRÉPARATION DES SUPPORTS.

Ils doivent être propres, secs, dépoussiérés et exempts de toute trace d'huile de décoffrage.

TAUX DE GÂCHAGE

Environ 11 à 12 litres d'eau par sac de 25 kg.

Homogénéiser la pâte avec un malaxeur mécanique de préférence. Laisser reposer la pâte ainsi obtenue 5 minutes et remalaxer.

APPLICATION.

L'application se fera à la lisseuse, la lame ou au couteau à enduire.



ENDUIT GROS *Enduit de dégrossissage*



CONSOMMATION.

Environ 1 kg/m²/mm d'épaisseur.

TEMPS DE SÉCHAGE.

Il dépend des conditions ambiantes, de la nature du support et de l'épaisseur d'application.

En règle générale, pour 5 mm d'épaisseur, ENDUIT GROS est sec en 18 à 24 heures.

CONSEILS DE POSE

Respecter les temps de séchage entre chaque produits intervenant lors de la préparation d'un mur avant l'application de la peinture.

DES PRODUITS

UNIVERSAL COLORS[®]

Version 26.04.2021

Siège Social

Diamniadio
Site de l'Aprosi | T +221 33 898 03 40

SHOWROOM PROFESSIONNEL

55 rue Moussé Diop | T +221 33 822 34 21
E contact@universalcolors.sn | W www.universalcolors.sn