

## FICHE TECHNIQUE



### DEFINITION

- Peinture onctueuse enrichie de résine copolymère acrylique en phase aqueuse et de pigments, lui conférant une qualité supérieure pour extérieur ou travaux soignés d'intérieur.
- Aspect mat velouté

### PROPRIÉTÉS

- Haut pouvoir couvrant.
- Haute blancheur, non jaunissant.
- Très Bonne adhérence.
- Grande facilité d'application.
- Haute résistance aux intempéries.
- Lessivable.
- Laisse respirer le support.

### DESTINATION

Acrylatex est recommandée pour finition sur tous supports, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur.

### MISE EN OEUVRE

#### METHODE D'APPLICATION

**Application :** Empâter régulièrement, croiser les passes et lisser de suite toujours dans le même sens.

**Diluant :** Eau

**Matériel d'application :** Brosse – Rouleau – Pistolet

**Taux de dilution :** Première couche : 10% maximum  
Deuxième couche : 5% maximum

### TABLEAU DE MISE EN ŒUVRE

SUPPORT	TRAVAUX PRÉPARATOIRES	IMPRESSIONS	FINITION
Béton, Ciments et dérivés, Plâtres, plaques de plâtres, Enduit de ragréage	- Brossage - Egrenage - Epoussetage	1 couche de <b>Fixoprim</b> diluée	1 à 2 couches d' <b>Acrylatex</b>
Métaux ferreux imbriqués dans les surfaces à peindre	- Brossage - Epoussetage	1 couche de <b>Pronet</b>	
Anciens fonds de peintures	- Grattage, brossage ou ponçage pour éliminer les parties non adhérentes. - Ponçage et époussetage.	1 couche de <b>Fixoprim</b> diluée	

### PRÉCAUTIONS D'EMPLOIS

- Ne pas appliquer à une température < 8 °C et > 35 °C et un taux d'hygrométrie > 70%.
- Ne pas appliquer sur des fonds surchauffés.

### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

**Aspect final du film sec :** Mat

**Densité :** 1.55 ± 0.05

**Extrait sec :** 64,5 ± 1 %

**Pouvoir couvrant & Rendement :** 8 à 10 m<sup>2</sup> par kg et par couche selon l'état du support et le mode d'application.

**Séchage hors poussière :** 30 minutes environ

**Sec :** 1 h 30 min

**Recouvrable :** 2 à 3 heures

**Conservation :** 12 mois en emballage d'origine, non entamé, stocké à l'abri de fortes températures

**Conditionnement :** 25kg / 5kg



Produit fabriqué par **UNIVERSAL COLORS** dont le système qualité a été certifié ISO 9001:2015 par Bureau Veritas Certification

### UNIVERSAL COLORS

Diarniadio - Site de l'Aprosi | T +221 33 898 03 40

### SHOWROOM PROFESSIONNEL

• 55 rue Moussé Diop | T +221 33 822 34 21

E contact@universalcolors.sn

W www.universalcolors.sn