

FICHE TECHNIQUE



DEFINITION

- Peinture de finition brillante à base d'émulsion acrylique en phase aqueuse.
- Peinture à faible teneur en cov avec des propriétés de brillance similaires aux peintures à solvant.
- Aspect en pot : Liquide légèrement onctueux.

PROPRIÉTÉS

- Très bonne opacité et résistance à l'abrasion.
- Excellente adhérence et facilité à l'application.
- Bon rendu et brillant.
- Sans odeurs.
- Non jaunissante.

DESTINATION

Recommandée pour usage Intérieur et extérieur pour des travaux de finition soignés.

- Béton, enduits de liants hydraulique et plâtre avec **Fixoprim** en primaire d'accrochage.
- Bois avec primaire glycéromate sans si ancien bois.
- Métaux recouverts du **Pronet**.

MISE EN OEUVRE

PREPARATION DES SURFACES

Travaux neufs

- S'assurer que les supports sont secs, propres, et bien égrainés (enduits de ciment).
- Appliquer au préalable 1 couche de **Fixoprim**.

Travaux d'entretien

- Eliminer les parties non adhérentes par grattage, brossage ou ponçage.
- Sur murs farinant, appliquer une couche diluée de **Fixoprim** avant de passer la finition.
- A enduire si nécessaire par **Enduit** Coloris.
- Sur anciennes peintures brillantes, poncer pour casser le brillant puis dépoussiérer et essuyer pour éliminer les parties pulvérulentes.

METHODE D'APPLICATION

Application : 2 couches croisées.

Diluant : Eau

Matériel d'application : Brosse - Rouleau à poil 5 mm - Pistolet pneumatique

Taux de dilution : 5 à 10 % par couche
20 % pistolet

PRÉCAUTIONS D'EMPLOIS

Ne pas appliquer à une température < 8 °C et > 35 °C

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Aspect final du film sec : Brillant

Densité : 1.25 ± 0,05

Extrait sec : 55 ± 1%

Pouvoir couvrant & Rendement : 12 à 14 m² par kg selon l'état du support et le mode d'application.

Séchage hors poussière : 30 minutes

Sec : 3 à 4 heures selon le taux d'humidité

Recouvrable : 8 heures

Conservation : 12 mois en emballage d'origine, non entamé, stocké à l'abri de fortes températures

Conditionnement : 20kg / 4kg



Produit fabriqué par **UNIVERSAL COLORS** dont le système qualité a été certifié ISO 9001:2015 par Bureau Veritas Certification

UNIVERSAL COLORS

Diamniadio - Site de l'Aprosi | T +221 33 898 03 40

SHOWROOM PROFESSIONNEL

• 55 rue Moussé Diop | T +221 33 822 34 21

E contact@universalcolors.sn

W www.universalcolors.sn