

FICHE TECHNIQUE



DEFINITION

- Peinture laqué satinée solvantée à base de résine alkyde pour travaux soignés en intérieur et en extérieur sous abri. Idéal pour peinture sur les boiseries ferronière et radiateurs.
- Aspect en pot : Liquide.

PROPRIÉTÉS

- Liant tendu du film.
- Bonne résistance.
- Facilité d'application.
- Bonne dureté du film.

DESTINATION

Recommandée pour usage Intérieur et extérieur.

- Enduits de liants hydrauliques.
- Bois et dérivés,
- Plâtre et dérivés
- Métaux recouverts d'un primaire antirouille.

MISE EN OEUVRE

PREPARATION DES SURFACES

L'application d'une laque relève de travaux soignés nécessitant une préparation des fonds pour un résultat optimisé = travaux d'enduisage. Sur révision des fonds, impressions la plus tendue possible ; ponçage et époussetage entre les couches.

Travaux neufs

- S'assurer que les supports sont secs, propres, et bien égrainés (enduits de ciment).

Travaux d'entretien

- Eliminer les parties non adhérentes par grattage, brossage ou ponçage.
- Sur anciennes peintures brillantes.

METHODE D'APPLICATION

Application : 2 couches croisées.

Diluant : White Spirit

Matériel d'application : Brosse – Rouleau – Pistolet

Taux de dilution : Brosse ou rouleau : 10 à 15%
Pistolette : 15 à 20%

PRÉCAUTIONS D'EMPLOIS

Ne pas appliquer à une température < 8 °C et > 35 °C

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Aspect final du film sec : Brillant tendu

Densité : 1.3 ± 0.05

Extrait sec : 64 ± 1 %

Pouvoir couvrant & Rendement : 10 à 12 m² par kg et par couche selon l'état du support et le mode d'application.

Séchage hors poussière : 2 heures

Sec : 3 à 4 heures

Recouvrable : 24 heures

Conservation : 12 mois en emballage d'origine, non entamé, stocké à l'abri de fortes températures

Conditionnement : 20kg / 10kg / 4kg / 1kg

Couleur : Blanc, noir, gris



Produit fabriqué par **UNIVERSAL COLORS** dont le système qualité a été certifié ISO 9001:2015 par Bureau Veritas Certification

UNIVERSAL COLORS

Diamniadio - Site de l'Aprosi | T +221 33 898 03 40

SHOWROOM PROFESSIONNEL

• 55 rue Moussé Diop | T +221 33 822 34 21

E contact@universalcolors.sn

W www.universalcolors.sn