

FICHE TECHNIQUE



DEFINITION

• Peinture teintée mate en dispersion aqueuse aux copolymères acryliques pour travaux courants et soignés en intérieur et en extérieur.

PROPRIÉTÉS

- Bonne opacité.
- Bon garnissant.
- Grande facilité d'application.
- Lavable, résiste aux intempéries et aux UV.
- 13 teintes de la collection Coloris (E4-41 / E4-42 / E4-52 / E5-17 / E3-23 / E3-43 / E5-58 / E25-11 / E9-38 / E25-47 / E13-53 / E15-49 / E10-29).

DESTINATION

Remixcolors est recommandée pour finition sur tous supports, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur.

MISE EN OEUVRE

METHODE D'APPLICATION

Application : Empâter régulièrement, croiser les passes et lisser de suite toujours dans le même sens.

Diluant : Eau

Matériel d'application : Brosse – Rouleau – Pistolet

Taux de dilution : Première couche : 10% maximum
Deuxième couche : 5% maximum



TABLEAU DE MISE EN ŒUVRE

| SUPPORT | TRAVAUX PRÉPARATOIRES | IMPRESSIONS | FINITION |
|--|---|-----------------------------|------------------------------|
| Béton, Ciments et dérivés, Plâtres, plaques de plâtres, Enduit de ragréage | - Brossage - Egrenage - Epoussetage | 1 couche de Fixoprim diluée | 1 à 2 couches de Remixcolors |
| Métaux ferreux imbriqués dans les surfaces à peindre | - Brossage - Epoussetage | 1 couche de Pronet | |
| Anciens fonds de peintures | - Grattage, brossage ou ponçage pour éliminer les parties non adhérentes. - Lessivage alcaline puis rinçage à grande eau pour ancienne peinture brillante. | 1 couche de Fixoprim diluée | |

PRÉCAUTIONS D'EMPLOIS

- Ne pas appliquer à une température < 8 °C et > 35 °C et un taux d'hygrométrie > 70%.
- Ne pas appliquer sur des fonds surchauffés.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Aspect final du film sec : Mat

Densité : 1.55 ± 0.05 selon la teinte.

Extrait sec : 53 à 54 % selon la teinte.

Pouvoir couvrant & Rendement : 8 à 10 m² par kg et par couche selon l'état du support et le mode d'application.

Séchage hors poussière : 30 minutes environ

Sec : 1 h 30 min

Recouvrable : 3 à 4 heures

Conservation : 12 mois en emballage d'origine, non entamé, stocké à l'abri de fortes températures

Conditionnement : 25kg



Produit fabriqué par **UNIVERSAL COLORS** dont le système qualité a été certifié ISO 9001:2015 par Bureau Veritas Certification

UNIVERSAL COLORS

Diamniadio - Site de l'Aprosi | T +221 33 898 03 40

SHOWROOM PROFESSIONNEL

• 55 rue Moussé Diop | T +221 33 822 34 21

E contact@universalcolors.sn

W www.universalcolors.sn