

FICHE TECHNIQUE



DEFINITION

- Peinture haute qualité à base de résines synthétiques et de pigments soigneusement sélectionnés.
- Aspect en pot : Liquide.

PROPRIÉTÉS

- Très bonne opacité.
- Bonne résistance extérieur et intérieur.
- Facilité d'application.

DESTINATION

Recommandée pour usage Intérieur et extérieur.

- Enduits de liants hydrauliques.
- Bois et dérivés,
- Plâtre et dérivés
- Métaux recouverts d'un primaire antirouille.

MISE EN OEUVRE

PREPARATION DES SURFACES

Travaux neufs

- S'assurer que les supports sont secs, propres, et bien égrainés (enduits de ciment).

Travaux d'entretien

- Eliminer les parties non adhérentes par grattage, brossage ou ponçage.
- Sur anciennes peintures brillantes, faire une lessive alcaline pour casser le brillant puis rincer à grande eau pour éliminer les parties pulvérulentes.

METHODE D'APPLICATION

Application : 2 couches croisées.

Diluant : White Spirit

Matériel d'application : Brosse – Rouleau – Pistolet

Taux de dilution : Brosse ou rouleau : 10 à 15%
Pistolette : 15 à 20%

PRÉCAUTIONS D'EMPLOIS

Ne pas appliquer à une température < 8 °C et > 35 °C

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Aspect final du film sec : Brillant tendu

Densité : 1.08

Extrait sec : 62 ± 2 %

Pouvoir couvrant & Rendement : 12 à 14 m² par kg et par couche selon l'état du support et le mode d'application.

Séchage hors poussière : 1 heure

Sec : 7 heures

Recouvrable : 24 heures

Conservation : 12 mois en emballage d'origine, non entamé, stocké à l'abri de fortes températures

Conditionnement : 20kg / 10kg / 4kg / 1kg

Couleur : Disponible en panel de couleurs et sur machine à teinter selon nuancier Coloris



Produit fabriqué par **UNIVERSAL COLORS** dont le système qualité a été certifié ISO 9001:2015 par Bureau Veritas Certification

UNIVERSAL COLORS

Diamniadio - Site de l'Aprosi | T +221 33 898 03 40

SHOWROOM PROFESSIONNEL

• 55 rue Moussé Diop | T +221 33 822 34 21

E contact@universalcolors.sn

W www.universalcolors.sn