

# HUMIPOUDRE



## Enduit pour supports dégradés par l'humidité

### FICHE TECHNIQUE



#### DESCRIPTION

Enduit en poudre à base de ciment pour le traitement des supports dégradés par l'humidité en intérieur et extérieur.

#### COMPOSITION ET ASPECT

Enduit en poudre à base de ciment, sable, carbonate de calcium, résine et divers adjuvants. La pâte obtenue est de couleur blanche.

#### SUPPORTS ADMIS

Tous types de supports bruts de maçonnerie secs et humides : ciment, béton, parpaing, pierre, brique.

#### REVETEMENTS

Le recouvrement, après séchage complet de l'enduit, peut se faire par tous types d'enduits ou de peintures microporeuses non bloquantes. Ne pas recouvrir d'un revêtement collé.

#### CONDITIONNEMENT.

Sacs de 25 kg.

#### STOCKAGE

9 mois en emballage d'origine non entamé à l'abri de l'humidité.

#### MISE EN OEUVRE

##### PRECAUTIONS D'EMPLOI.

Ne pas appliquer sur peintures, plâtre, bois et murs suintants. Ne convient pas au traitement des murs enterrés. Ne pas appliquer en milieu immergé. N'est pas un mortier d'imperméabilisation. La température à l'application et pendant le séchage doit être comprise entre 8 et 35° C. Dangereux. Respecter les précautions d'emploi. Contient du ciment : le port de gants est conseillé. Se reporter à l'étiquetage sécurité figurant sur l'emballage. Respecter les conseils de prudence.

Fiche de données de sécurité disponible sur [www.universalcolours.sn](http://www.universalcolours.sn), la consulter avant emploi.

##### PREPARATION DES SUPPORTS

Ils doivent être conformes au DTU 59.1 c'est à dire propres, secs, durs, sains, dépoussiérés et exempts de toute trace d'huile de décoffrage.

Les supports traités devront être décapés jusqu'à la maçonnerie.

#### TAUX DE GACHAGE

- 8 à 9l d'eau pour 25 kg de poudre.

#### APPLICATION

Application avec lame à enduire : En 1 à 2 couches pour rattraper les inégalités.

Application avec brosse large (consistance plus liquide) : En 2 couches croisées.

Nettoyage des outils à l'eau.

#### EPAISSEUR D'APPLICATION

5 mm maxi.

#### CONSOMMATION

Environ 1,1 kg par m<sup>2</sup>/mm d'épaisseur.

Recouvrable par peintures respirantes.



## HUMIPOUDRE *Enduit pour supports dégradés par l'humidité*



### TEMPS DE SECHAGE

Il dépend des conditions ambiantes, de la nature du support et de l'épaisseur d'application. Un redoublement est possible 12-24 heures après la première couche dans des conditions normales.

DES PRODUITS

UNIVERSAL COLORS®

Version 26.04.2021

#### Siège Social

Diamniadio  
Site de l'Aprosi | T +221 33 898 03 40

#### SHOWROOM PROFESSIONNEL

55 rue Moussé Diop | T +221 33 822 34 21  
E [contact@universalcolors.sn](mailto:contact@universalcolors.sn) | W [www.universalcolors.sn](http://www.universalcolors.sn)