

SUPER AQUALITE

Hydrofuge de masse liquide pour béton, mortiers et enduits

FICHE TECHNIQUE



+

50 KG
DE
CIMENT



DÉFINITION TECHNIQUE

Super Aqualite est un adjuvant hydrofuge de masse sous forme liquide, de type réactif, compatible avec tous les produits à base de liant hydraulique en s'alignant avec les documents techniques unifiés (DTU) universels et en vigueur relatifs à chaque application :

- Mortier de montage et de ravalement
- Enduit ciment et mortier bâtards pour façade imperméable
- Coulis de joint et chape de protection et étanche
- Travaux de cuvelage
- Protection piscine, bassin et réservoir
- Béton

CARACTÉRISTIQUES

En outre de sa composition chimique équilibrée, **Super Aqualite** apporte aux mortiers et aux bétons :

- L'imperméabilisation durable et la pérennité.
- Une meilleure maniabilité et une facilité d'application
- Un temps d'utilisation plus long : sans ressuage (inutile de rebattre), sans retard de durcissement.
- Une prévention de l'écaillage
- Conservation des performances du béton et du mortier.

DONNÉES TECHNIQUES

Absorption Capillaire (NF EN 480-5)

Pour un dosage de 2,0% de la masse de ciment sur mortier (NF EN 480-1) :

- Essais sur 7 jours, après 7 jours de conservation : mortier adjuvanté : < 50% en masse du témoin
- Essai sur 28 jours, après 90 jours de conservation : mortier adjuvanté : < 65% en masse du témoin.

MODE D'EMPLOI ET RECOMMANDATIONS

- **1 litre de SUPER AQUALITE** est dosé pour un sac de 50 kg de ciment.

- Exécuter une barbotine d'accrochage en cas de besoin pour des supports critiques

MISE EN ŒUVRE

L'HYDROFUGE SUPERAQUALITE LIQUIDE s'ajoute dans le malaxeur en même temps que l'eau de gâchage.

Nb : En cas de gel, re-mélanger sans perdre de performance.

CONSERVATION

Deux (2) ans à l'abri de l'humidité dans son emballage d'origine intact.

CONDITIONNEMENT

Bidon de 5 litres
Bidon de 20 litres
Fûts de 200 litres
1000 litres sur commande.

PRÉCAUTION D'EMPLOI

Manipulation non dangereuse.
En cas de contact avec la peau, un simple lavage suffit.
Consulter la fiche de données de sécurité.



DES PRODUITS

UNIVERSAL COLORS®

Version 16.15.2022

Siège Social

Diamniadio
Site de l'Aprosi | T +221 33 898 03 40

SHOWROOM PROFESSIONNEL

55 rue Moussé Diop | T +221 33 822 34 21
E contact@universalcolors.sn | W www.universalcolors.sn