

# FERROCOLOR

PEINTURE ANTIROUILLE PRIMAIRE GLYCEROPHTALIQUE MODIFIE

## FICHE TECHNIQUE



### DEFINITION

Ferrocolor est une peinture antirouille à base de résines synthétiques et pigments anti corrosif à haut pouvoir opacifiant

- Aspect en pot : liquide.

### PROPRIÉTÉS

- Prévention et protection contre la rouille.
- Excellente opacité.
- Excellente adhérence sur support saint.
- Très bonne protection contre la corrosion.
- Facilité d'application.

### DESTINATION

Intérieur / Extérieur

Ferrocolor est un primaire antirouille pour structures en fer et acier, exposées en atmosphère faiblement agressive :

- Charpentes métalliques.
- Tuyauteries.
- Menuiserie métallique etc.
- Non approprié en immersion offshore.

### MISE EN OEUVRE

#### PREPARATION DES SURFACES

#### Travaux neufs

- Décaper et dégraisser les supports

#### Travaux d'entretien

- Laver à haute pression, éliminer la rouille et les anciens revêtements non adhérents.



### METHODE D'APPLICATION

**Application :** 2 couches croisées.

**Diluant :** Diluant synthétique ou White Spirit

**Matériel d'application :** Brosse - Rouleau - Pistolet

**Taux de dilution :** Brosse ou rouleau : 10 à 15%  
Pistolet : 15 à 20%

### HYGIENE ET SECURITE

Le Ferrocolor est inflammable. Eviter la manipulation près d'une flamme. Porter masque et lunettes de protection et travailler dans un local aéré.

### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

**Aspect final du film sec :** Brillant

**Densité :** 1.45

**Extrait sec massique :** 70% ± 2 %

**Extrait sec volumique :** 50% ± 2%

**Epaisseur de film humide recommandé :** 70 microns humide par couche

**Epaisseur de film sec recommandé :** 35 microns sec par couche

**Pouvoir couvrant & Rendement :** 8 à 10 m2 par kg et par couche selon l'état du support et le mode d'application.

**Système recommandé :** 2 couches de Ferrocolor suivi de 2 couches d'Universal

**Séchage hors poussière :** 20 minutes

**Sec :** 1 heure

**Recouvrable :** 6 heures

**Couleur :** Rouge brique

**Conservation :** 12 mois en emballage d'origine, non entamé  
**Température de stockage :** Stocker dans un endroit tempéré entre 5°C et 40°C

**Conditionnement :** 20kg / 5kg



Produit fabriqué par **UNIVERSAL COLORS** dont le système qualité a été certifié ISO 9001:2015 par Bureau Veritas Certification

### UNIVERSAL COLORS

Diamniadio Site de l'Aprosi | T +221 33 898 03 40 | SAV +221 77 110 35 93

### SHOWROOM PROFESSIONNEL

55 rue Moussé Diop | T +221 33 822 34 21

E [contact@universalcolors.sn](mailto:contact@universalcolors.sn)

W [www.universalcolors.sn](http://www.universalcolors.sn)