

FICHE TECHNIQUE



DEFINITION

- Peinture de finition demi-brillante à base de copolymère acrylique en phase aqueuse de qualité supérieure, permettant de réaliser des finitions très soignées.
- Aspect du film : Demi-brillant

PROPRIÉTÉS

- Excellente opacité.
- Grande facilité d'application.
- Très bonne résistance au lustrage et saponification.
- Excellente résistance à l'abrasion humide, perméable à la vapeur d'eau.
- Très bonne stabilité à la lumière, et peut être appliqué dans des pièces humides.

DESTINATION

Acrylsatin est recommandée pour finition sur tout support intérieur et extérieur abrité :

- Béton.
- Enduits de liants hydrauliques.
- Bois et dérivés.
- Plâtre et dérivés.
- Métaux recouverts d'un primaire antirouille.

MISE EN OEUVRE

METHODE D'APPLICATION

Application : Empâter régulièrement, croiser les passes et lisser de suite toujours dans le même sens.

Diluant : Eau

Matériel d'application : Brosse – Rouleau – Pistolet - Airless

Taux de dilution : Première couche : 15% maximum
Deuxième couche : 5% maximum



TABLEAU DE MISE EN ŒUVRE

SUPPORT	TRAVAUX PRÉPARATOIRES	IMPRESSIONS	FINITION
Béton, Ciments et dérivés, Plâtres, plaques de plâtres, Enduit de ragréage	- Brossage - Egrenage - Epoussetage	1 couche de Fixoprim diluée	1 à 2 couches d' Acrylsatin
Métaux ferreux imbriqués dans les surfaces à peindre	- Brossage - Epoussetage	1 couche de Pronet	
Anciens fonds de peintures	- Grattage, brossage ou ponçage pour éliminer les parties non adhérentes. - Ponçage et époussetage.	1 couche de Fixoprim diluée	

PRÉCAUTIONS D'EMPLOIS

- Ne pas appliquer à une température < 8 °C et > 35 °C et un taux d'hygrométrie > 70%.
- Ne pas appliquer sur des fonds surchauffés.
- Ne pas mélanger avec d'autres peintures (risque de casser l'aspect demi-brillant).

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Aspect final du film sec : Demi-brillant

Densité : 1.25

Extrait sec : 47 ± 1 %

Pouvoir couvrant & Rendement : 8 à 12 m² par kg et par couche selon l'état du support et le mode d'application.

Séchage hors poussière : 30 minutes environ

Sec : 1 heure

Recouvrable : 6 heures

Conservation : 12 mois en emballage d'origine, non entamé, stocké à l'abri de fortes températures

Conditionnement : 20kg / 5kg



Produit fabriqué par **UNIVERSAL COLORS** dont le système qualité a été certifié ISO 9001:2015 par Bureau Veritas Certification

UNIVERSAL COLORS

Diamniadio - Site de l'Aprosi | T +221 33 898 03 40

SHOWROOM PROFESSIONNEL

• 55 rue Moussé Diop | T +221 33 822 34 21

E contact@universalcolors.sn

W www.universalcolors.sn