

FICHE TECHNIQUE



DEFINITION

• Revêtement anti-rouille monocomposant industrielle à haute protection (type C4) solvantée et à séchage très rapide. S'applique en primaire et en finition.

PROPRIÉTÉS

- Process d'application simple et rapide
- Haute protection contre la corrosion.
- Bonne adhérence sur support sain.
- Séchage très rapide.
- Bonne résistance à l'extérieur
- Application principale au pistolet mais possibilité d'application au pinceau ou au rouleau.

DESTINATION

Recommandée pour usage Intérieur et extérieur. Il convient à la finition et la protection des structures métalliques, des machines, des équipements agricoles, des gardes corps ainsi que de nombreux process de peinture industriel.

MISE EN OEUVRE

PREPARATION DES SURFACES

Travaux neufs

Appliquer les procédures usuelles de dérouillage; la calamine, la rouille, les revêtements et les matières étrangères sont à éliminer, toute contamination résiduelle doit être adhérente.
sablage : min Sa2,
manuel avec brosse acier: min St2,
par haute pression d'eau (min 600 bars).
Après grenailage, bien dépoussiérer.



METHODE D'APPLICATION

Précaution d'utilisation : bien mélanger le produit avant utilisation

Diluant : Diluant Cellulosique (100% aromatique)

Matériel d'application : Pistolet

Taux de dilution : 15 à 20%

RENDEMENT par couche : 7 à 10 m²/kg selon épaisseur déposée (50 à 30 µm en feuill sec)

CONSOMMATION PRATIQUE

Le rendement dépend de nombreux facteurs comme la rugosité ou la porosité du support et des pertes de produits pendant l'application.

ÉPAISSEUR DE FILM SEC RECOMMANDÉE : 80 à 100 µm

Disponible en : différents RAL

PRÉCAUTIONS D'EMPLOIS

Ne pas appliquer à une température < 8 °C et > 35 °C

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Aspect final du film : Satiné

Catégorie : C4 selon ISO 12944:2019

Viscosité KU à 25 °C : 95 – 100 KU

Densité : 1.4 varie selon teinte

Extrait sec en poids : 65 ± 2 % selon teinte

Extrait sec en volume : env 42 %

Sec au toucher : 10 - 15 mn

Manipulable : 40 - 60 mn

Recouvrable : minimum 1 heure

Dur à coeur : 24 heures

Conservation : 12 mois en emballage d'origine, non entamé, stocké à l'abri de fortes températures

Conditionnement : 5kg, 20kg, 25kg

Sécurité : Produit au solvant, veiller à l'appliquer dans une ambiance bien ventilée et avec les mesures de protection nécessaires.



Produit fabriqué par **UNIVERSAL COLORS** dont le système qualité a été certifié ISO 9001:2015 par Bureau Veritas Certification

UNIVERSAL COLORS

Diarniadio - Site de l'Aprosi | T +221 33 898 03 40

SHOWROOM PROFESSIONNEL

• 55 rue Moussé Diop | T +221 33 822 34 21

E contact@universalcolors.sn

W www.universalcolors.sn