

COMBISTRIA

PEINTURE POLYURETHANE BICOMPOSANTE, BRILLANTE

FICHE TECHNIQUE



8,5 Kg

1,08 Kg



DEFINITION

Combistria est une peinture de finition polyuréthane brillante idéale pour une longue durabilité à l'extérieur.

- Aspect : brillant.

PROPRIÉTÉS

- Protection des structures métalliques.
- Excellente opacité.
- Excellente adhérence sur support saint.
- Excellente dureté et durabilité.
- Excellente résistance aux UVs.
- Facilité d'application.

DESTINATION

Intérieur / Extérieur

Finition pour structures en fer et acier, exposées en atmosphère hautement agressive.

Pour le sol des zones hautement sollicitées.

Pour la protection du bois (placards, portes, meubles, etc.).

MISE EN OEUVRE

PREPARATION DES SURFACES

Travaux neufs

- Décaper et dégraisser les supports

Travaux d'entretien

- Laver à haute pression, éliminer la rouille et les anciens revêtements non adhérents.

Impression :

Les substrats doivent être préparés avec le primaire approprié :

- Combi fast ou lui-même pour le métal

- Un après pour le bois

- Unipox 2000, Unipox 3000, Unipox 2500 pour les sols et murs en béton.

METHODE D'APPLICATION

Application : 2 couches.

Diluant : Diluant cellulosique

Matériel d'application : Pistolet

Taux de dilution : 20 à 25%

HYGIENE ET SECURITE

Le Combistria est inflammable. Eviter la manipulation près d'une flamme. Porter masque et lunettes de protection et travailler dans un local aéré.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Aspect final du film sec : Brillant tendu

Couleur : blanc, gris et autres couleurs sur demande

Densité A + B : 1.20

Extrait sec massique : 59% ± 2 %

Extrait sec volumique : 47% ± 2%

Ratio base/durcisseur : 91/09, peut varier selon la teinte

Epaisseur de film humide recommandé : 80 microns humide par couche

Epaisseur de film sec recommandé : 38 microns sec par couche

Pouvoir couvrant & Rendement : 10 à 11 m² par kg et par couche selon l'état du support et le mode d'application, 2 couches recommandées

Sec : 15 minutes à 25 °C

Sec dur : 24 heures à 25 °C

Conservation : 12 mois en emballage d'origine, non entamé, stocké à l'abri de fortes températures

Conditionnement élément A : 8.5 Kg, peut varier selon la teinte

Conditionnement élément B : 0.8 Kg



COLORIS
by universal colors



Produit fabriqué par **UNIVERSAL COLORS** dont le système qualité a été certifié ISO 9001:2015 par Bureau Veritas Certification

Version 03.01.2023

UNIVERSAL COLORS

Diamniadio Site de l'Aprosi | T +221 33 898 03 40 | SAV +221 77 110 35 93

SHOWROOM PROFESSIONNEL

55 rue Moussé Diop | T +221 33 822 34 21

E contact@universalcolors.sn

W www.universalcolors.sn