

FICHE TECHNIQUE



DEFINITION

Façadecolor est un revêtement de façade semi-épais à base de résine acrylique, souple, élastique, imperméable et micro-poreux.

- Aspect : velouté légèrement texturé

PROPRIÉTÉS

- Très bonne résistance aux intempéries
- Étanche à l'eau
- Facilité d'application
- Très bonne adhérence
- Perméable à la vapeur d'eau
- Masque le faillancage
- Très bon garnissant
- Bonne stabilité aux UV

DESTINATION

Façadecolor est recommandé pour finition sur les supports extérieur suivants :

- Béton,
- Enduits de liants hydrauliques.
- Plâtre et dérivés

MISE EN OEUVRE

METHODE D'APPLICATION

Application au rouleau : Appliquer en deux couches.

- **Diluant :** Eau
- **Matériel d'application :** Rouleau et brosse
- **Taux de dilution :** non recommandé, 5% d'eau si nécessaire.



TABLEAU DE MISE EN ŒUVRE

SUPPORT	TRAVAUX PRÉPARATOIRES	IMPRESSIONS	FINITION
Béton, Ciments et dérivés, Plâtres, plaques de plâtres, Enduit de ragréage	- Brossage - Egrenage - Epoussetage	1 couche de Fixoprim	2 couches de Façade peinture
Anciens fonds de peintures	- Grattage, brossage ou ponçage pour éliminer les parties non adhérentes - Lessivage alcalin puis rinçage à grande eau pour ancienne peinture brillante		

PRÉCAUTIONS D'EMPLOIS

- Ne pas appliquer à une température < 8 °C et > 35 °C et un taux d'hygrométrie > 70%.
- Ne pas appliquer sur des fonds surchauffés.
- Ne pas mélanger avec d'autres peintures

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Aspect final du film sec : texture velouté

Couleur : Disponible en blanc pour d'autres couleurs consulter le service commercial

Densité : 1.4 +/- 0,05

Extrait sec : 68% +/- 2%

Rendement : 2 à 3 m² par Kg en 2 couches

Séchage hors poussière : 1 heure

Sec : 4 heures

Recouvrable : 12 heures

Dur : 24 heures

Conservation : 12 mois en emballage d'origine, non entamé, stocké à l'abri de fortes températures

Conditionnement : 25 Kg

Classification AFNOR : XP T 34-722 : D311



Produit fabriqué par **UNIVERSAL COLORS** dont le système qualité a été certifié ISO 9001:2015 par Bureau Veritas Certification

UNIVERSAL COLORS

Diamniadio - Site de l'Aprosi | T +221 33 898 03 40

SHOWROOM PROFESSIONNEL

• 55 rue Moussé Diop | T +221 33 822 34 21

E contact@universalcolors.sn

W www.universalcolors.sn