

FICHE TECHNIQUE



DEFINITION

- Peinture en phase aqueuse, à base de résine copolymère acrylique, de pigments et de charges soigneusement sélectionnés.
- Aspect du film : mat

PROPRIÉTÉS

- ✓ Bon pouvoir garnissant.
- ✓ Bonne adhérence.
- ✓ Grande facilité d'application.

DESTINATION

En intérieur

Gelatex 22 est une peinture à eau économique destinée à usage intérieur et extérieur avec d'excellents résultats à l'application.

Néanmoins ne jamais l'utiliser comme sous couches des peintures nobles ni dans des endroits où elle serait amenée à recevoir des projections répétées d'eau.

- ✓ Maçonneries.
- ✓ Enduits de liants hydrauliques.
- ✓ Plâtre et dérivés.
- ✓ Métaux recouverts du **PRONET**.

METHODE D'APPLICATION

Application : 2 couches croisées

Diluant : Eau

Matériel d'application : Brosse – Rouleau – Pistolet - Airless

Taux de dilution : Première couche : 10% maximum
Deuxième couche : 5% maximum

TABLEAU DE MISE EN ŒUVRE

| SUPPORT | TRAVAUX PRÉPARATOIRES | IMPRESSIONS | FINITION |
|--|---|------------------------------------|------------------------------------|
| Béton, Ciments et dérivés, Plâtres, plaques de plâtres, Enduit de ragréage | - Brossage - Egrenage - Epoussetage | 1 couche de Fixoprim diluée | 1 à 2 couches de Gelatex 22 |
| Métaux ferreux imbriqués dans les surfaces à peindre | - Brossage - Epoussetage | 1 couche de Pronet | |
| Anciens fonds de peintures | - Grattage, brossage ou ponçage pour éliminer les parties non adhérentes. - Ponçage et épossetage. | 1 couche de Fixoprim diluée | |

PRÉCAUTIONS D'EMPLOIS

Ne pas appliquer à une température < 8 °C et > 35 °C

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Aspect final du film sec : Mat

Densité : 1.75 env.

Extrait sec : 70 % env.

Pouvoir couvrant & Rendement : 5 à 7 m² par kg et par couche selon l'état du support et le mode d'application.

Sec : 1 heure

Recouvrable : 4 heures

Conservation : 12 mois en emballage d'origine, non entamé, stocké à l'abri de fortes températures.

Conditionnement : 22 kg / 20 kg



Produit fabriqué par **UNIVERSAL COLORS** dont le système qualité a été certifié ISO 9001:2015 par Bureau Veritas Certification

UNIVERSAL COLORS

Diamniadio - Site de l'Aprosi | T +221 33 898 03 40

SHOWROOM PROFESSIONNEL

• 55 rue Moussé Diop | T +221 33 822 34 21

E contact@universalcolors.sn

W www.universalcolors.sn