

# MARMOCOLOR

REVÊTEMENT DÉCORATIF POUR MURS INTÉRIEURS ET EXTÉRIEURS

## FICHE TECHNIQUE



### DEFINITION

MARMORINO est idéal pour décorer l'intérieur et l'extérieur. Ce produit rappelle les effets esthétiques du vieux plâtre au temps de la Renaissance italienne.

La composition de la chaux, la poudre de marbre et les charges naturelles renouvellent la perméabilité naturelle de la surface, en la rendant résistante à la moisissure et aux bactéries. Il adhère bien à la surface et, comme tous les produits à base de chaux, permet au mur de respirer.

### PROPRIÉTÉS

- Finition classique.
- Très bonne adhésion.
- Facilité d'application.
- Perméable à la vapeur d'eau.
- Résistant aux moisissures et aux bactéries.
- Très bon garnissant.
- Bonne stabilité aux UV.

### DESTINATION

Intérieur / Extérieur

Marmorino est recommandé pour finition sur les supports extérieur suivants :

- Béton
- Enduits de liants hydrauliques
- Plâtre et dérivés

### MISE EN ŒUVRE

S'assurer que le support est sec, sain et propre.

Appliquer une couche de Fixoprim (se référer à la fiche technique)

**Préparation la pâte Marmorino :**

- Bien mélanger le produit à l'aide d'un agitateur mécanique, inclure le liquide surnageant.



- Ajouter la teinte et bien mélanger le produit jusqu'à homogénéisation

Appliquer la pâte Marmorino en deux couches à l'aide d'une spatule en inox.

Appliquer une à deux couches de protection transparente pour assurer une longévité ou pour l'utilisation en extérieur.

### METHODE D'APPLICATION

**Application à la taloche inox :** Appliquer en deux couches

**Nettoyage du matériel :** Eau

**Matériel d'application :** Taloche inox

**Dilution :** Prêt à l'emploi

### PRÉCAUTIONS D'EMPLOIS

Ne pas appliquer à une température  $< 8^{\circ}\text{C}$  et  $> 35^{\circ}\text{C}$  et un taux d'hygrométrie  $> 70\%$ .

Ne pas appliquer sur des fonds surchauffés.

Ne pas mélanger avec d'autres peintures.

### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

**Aspect final du film sec :** Lisse velouté

**Densité :** 1.71 +/- 0,05

**Extrait sec :** 69%  $\pm$  2 %

**Epaisseur de film humide recommandé :** 70 microns humide par couche

**PH :** 12-13

**Pouvoir couvrant & Rendement :** 1 m<sup>2</sup> par kg en deux couches.

**Séchage hors poussière :** 1 heure

**Sec :** 4 heures

**Recouvrable :** 8 heures

**Couleur :** Disponible en blanc et les teintes du catalogue

**Conservation :** 12 mois en emballage d'origine, non entamé

**Température de stockage :** Stocker dans un endroit tempéré entre 5°C et 40°C

**Conditionnement :** 25 kg



Produit fabriqué par **UNIVERSAL COLORS** dont le système qualité a été certifié ISO 9001:2015 par Bureau Veritas Certification

### UNIVERSAL COLORS

Diamniadio Site de l'Aprosi | T +221 33 898 03 40 | SAV +221 77 110 35 93

### SHOWROOM PROFESSIONNEL

55 rue Moussé Diop | T +221 33 822 34 21

E [contact@universalcolors.sn](mailto:contact@universalcolors.sn)

W [www.universalcolors.sn](http://www.universalcolors.sn)