

FICHE TECHNIQUE



DEFINITION

• Peinture anticorrosion industrielle pour protection à court terme à séchage très rapide. S'applique en primaire et en finition.

PROPRIÉTÉS

- Process d'application simple et rapide
- Bonne protection contre la corrosion.
- Bonne adhérence sur support sain.
- Séchage très rapide.
- Application au pistolet ou par trempage.

DESTINATION

Recommandé pour usage Intérieur et extérieur. Il convient à la finition et la protection des éléments métalliques, des machines, des équipements agricoles où la durabilité n'est pas un critère requis.

MISE EN OEUVRE

PREPARATION DES SURFACES

Appliquer les procédures usuelles de dérouillage; la calamine, la rouille, les revêtements et les matières étrangères sont à éliminer, toute contamination résiduelle doit être adhérente.

sablage : min Sa2,

manuel avec brosse acier: min St2,

par haute pression d'eau (min 600 bars).

Après grenailage, bien dépoussiérer.



METHODE D'APPLICATION

Précaution d'utilisation : bien mélanger le produit avant utilisation

Diluant : Diluant Cellulosique

Matériel d'application : Pistolet ou trempage

Taux de dilution : Pistolet 25%

Trempage 20%

RENDEMENT par couche : 5 à 6 m²/kg selon épaisseur déposée (25 à 30 µm en feuil sec)

PRÉCAUTIONS D'EMPLOIS

Ne pas appliquer à une température < 8 °C et > 35 °C

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Aspect final du film : Velouté

Viscosité KU à 25 °C : 90 ± 5 KU

Densité : 1.3 ± 0.05 varie selon teinte

Extrait sec en poids : 60 ± 2 % selon teinte

Extrait sec en volume : env 46 %

Manipulable : 5 min à 30°C dans un milieu ventilé

Recouvrable : minimum 1 heure

Dur à coeur : 24 heures

Couleur : Bleu, gris et d'autres couleurs à la demande

Conservation : 12 mois en emballage d'origine, non entamé, stocké à l'abri de fortes températures

Conditionnement : 25kg (d'autres possibilités de conditionnement sont disponibles sur demande)

Sécurité : Produit au solvant, veiller à l'appliquer dans une ambiance bien ventilée et avec les mesures de protection nécessaires.



Produit fabriqué par **UNIVERSAL COLORS** dont le système qualité a été certifié ISO 9001:2015 par Bureau Veritas Certification

UNIVERSAL COLORS

Diamniadio - Site de l'Aprosi | T +221 33 898 03 40

SHOWROOM PROFESSIONNEL

• 55 rue Moussé Diop | T +221 33 822 34 21

E contact@universalcolors.sn

W www.universalcolors.sn