

REVÊTEMENT INTÉRIEUR À EFFET MARBRÉ À BASE D'ENDUIT ACRYLIQUE

FICHE TECHNIQUE



DEFINITION

Revêtement intérieur à effet marbré à base d'enduit acrylique

- Aspect : pâteux

PROPRIÉTÉS

- Décoratif
- Très couvrant
- Très adhérent
- Très brillant
- Finition miroir

DESTINATION

Recommandé pour Intérieur sur tous support préalablement préparé.

MISE EN OEUVRE

- S'assurer que la surface est complètement sèche, sans granules, non poudreuse et sans écailles d'anciennes peintures
- Appliquer une couche de Fixoprim si nécessaire.
- Appliquer la première couche de STUCCO. Utilisez un couteau en inox en prenant soin de lisser toute la surface.
- Poncer au papier de verre très fin les éventuelles imperfections et brosser la poussière.
- Une fois sec, appliquer une seconde couche de STUCCO par petite touche spatulée
- Ferrer la surface à l'aide du couteau pour glacer la surface et créer l'effet marbré
- Pour augmenter l'uniformité et le degré de brillant il est possible de poncer la surface au papier grain 800.

METHODE D'APPLICATION

Dilution : Prêt à l'emploi

Matériel d'application : couteau Inox

Nettoyage du Matériels : nettoyer à l'eau si nécessaire

PRÉCAUTIONS D'EMPLOIS

- Avant le démarrage du chantier, il est vivement conseillé de réaliser une surface témoin pour maîtriser la pose et le geste, et pour valider la conformité de l'esthétique.
- Pour obtenir un aspect esthétique homogène, il est conseillé que la totalité du chantier soit réalisée par la même « main ».
- Il est recommandé, sur un même chantier, d'utiliser des produits issus d'un même lot de fabrication et d'une seule opération de mise à la teinte.
- Protéger, par une bande adhésive de masquage, les surfaces adjacentes.
- Respecter les conditions d'application : température ambiante de mise en œuvre supérieure à 8 °C et humidité ambiante de mise en œuvre inférieure à 65 % HR.
- L'obtention de la brillance du produit ne nécessite pas un ferrage trop insistant (risque de « noircir » la teinte).
- STUCCO ne résiste pas à l'eau. Ne pas l'appliquer sur des surfaces subissant ruissellement d'eau et/ou projection d'eau.

Optionnel :

Pour protection, appliquer une cire d'abeille à l'aide d'une taloche en inox et étaler le produit sur toute la surface. Après 6 à 12 heures, lisser la surface à l'aide d'un chiffon

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Aspect final du film sec : marbré satiné à brillant

Densité : 1.65 ± 0,05

Extrait sec : 67 ± 1%

Pouvoir couvrant & Rendement : 400g/m² par couche

Recouvrable : 3 à 4 heures

Ponçage : après 12 ou 24 heures

Conservation : 12 mois en emballage d'origine, non entamé, stocké à l'abri de fortes températures

Conditionnement : 20kg / 5kg



UNIVERSAL COLORS

Diamniadio Site de l'Aprosi | T +221 33 898 03 40 | SAV +221 77 110 35 93

SHOWROOM PROFESSIONNEL

55 rue Moussé Diop | T +221 33 822 34 21

E contact@universalcolors.sn

W www.universalcolors.sn