

# CAROJOINT

## Mortier de jointoiment à finition lisse 1-6MM



### FICHE TECHNIQUE



### DEFINITION TECHNIQUE

Mortier de jointoiment hydrofugé pour sols et murs intérieurs sur tous types de carrelage. Idéal pour salle de bains et cuisines. Application facile et finition parfaite. Epaisseur : 1 à 6mm.

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ESSAI EN 13888	Résultats
Type de joint	CG2 W
Absorption d'eau après 30 minutes (g) / après 240 minutes (g)	≤ à 2 / ≤ 5 (W)
Flexion (N/mm <sup>2</sup> ) / Compression (N/mm <sup>2</sup> ) sec'	≤ à 3,5 / ≤ 15
Résistance à l'abrasion (mm <sup>3</sup> )	≤ 1000
Retrait (Shrinkage) (mm)	≤ 2

Compatibilité avec la colle	UNICERAM 50 UNICERAM 100 UNICERAM 200 UNICERAM 205 UNICERAM 300Flex
Couleur joint sol et mur	Blanc ou couleurs
Utilisation / Destination	Intérieur / extérieur Sol / Mur / Piscine / Salle de bain
Temps de prise (en h)	2
Surface couverte	environ 5 m <sup>2</sup> / kg

### REVETEMENTS

Sur tous types de carreaux et plaquettes de parement posés sur support neuf (mortier, béton, ciment) ou ancien rigide (Carrelage, ragréage P3...).

### SUPPORTS

Ne convient pas pour le carrelage posé sur supports :  
- anciens déformables (parquet, dalles semi-rigides...)  
- extrêmes (sol chauffant, PRE, façades...).

### AVANTAGES

- Application et nettoyage faciles
- Finition lisse et parfaite
- Sans retrait : ne creuse pas, ne fissure pas

### MISE EN OEUVRE

### PREPARATION

L'emplacement des joints doit être sec et exempt de traces de colle ou de ciment afin d'obtenir une bonne adhérence, un séchage complet et une couleur de joint homogène.



## CAROJOINT - MORTIER DE JOINTEMENT À FINITION LISSE 1-6MM



### MELANGE

Dans un récipient propre, verser l'eau claire puis la poudre :

Joint fin : 350-400 ml d'eau pour 1kg de poudre.

Mélanger à l'aide d'un malaxeur électrique ou manuellement à la truelle jusqu'à obtention d'une pâte homogène et sans grumeaux. Temps d'utilisation du mélange : 2h environ.

### APPLICATION

Déposer puis étaler le joint dans le sens de la diagonale des carreaux avec une raclette. Veiller au bon remplissage des joints et enlever l'excédent du produit.

Après 5 min sur faïence et 15 min sur grès céramique, poser un doigt sur le joint, retirer celui-ci et vérifier que le produit ne colle pas au doigt, répéter l'opération toutes les 5 min.

### Lissage des joints et nettoyage des carreaux:

Lorsque le joint n'est plus adhérent, nettoyer et lisser le joint à l'aide d'une éponge essorée. Le nettoyage se fait en diagonale du joint.

Après 2 h environ\*, le joint est sec en surface : enlever les traces restantes sur les carreaux avec un chiffon sec.

**SECHAGE COMPLET ET OUVERTURE A LA MARCHÉ : 24h** après puis nettoyer le joint à l'eau claire.

### PRECAUTIONS D'EMPLOI

Température d'application comprise entre +5°C et +30°C. A l'abri du soleil, du gel, de la pluie et du vent.

### CONSOMMATION

Environ 5m<sup>2</sup> pour 1kg dépend de la dimension des carreaux.

### CONDITIONNEMENT

Par sac de 5kg ou par Sac de 5 x 5 kg.

### CONSERVATION

24 mois à partir de la date de fabrication : en emballage d'origine, fermé et entreposé au sec, à l'abri des fortes chaleurs.

DES PRODUITS

UNIVERSAL COLORS®



Version 08.01.2024

### Siège Social

Diamniadio  
Site de l'Aprosi

T +221 33 898 03 40

### SHOWROOM PROFESSIONNEL

55 rue Moussé Diop | T +221 33 822 34 21

E contact@universalcolors.sn | W www.universalcolors.sn