

GRAVIATO

Revêtement de façade semi-épais



FICHE TECHNIQUE

OC3 CSIV W1 Rt3



DESCRIPTION

GRAVIATO est un enduit pré-mélangé blanc (couche mince), enrichi des résines. Il se compose d'agréats avec une granulation de tailles de particules particulière, pour former une surface décorative à texture extra-rugueuse.

Il offre les avantages suivants :

- Excellente perméabilité à la vapeur (capacité respiratoire).
- Pas besoin de peindre de la façade.
- Propriétés normalisées stables.
- Convient pour l'intérieur et l'extérieur.
- Prévention de fissuration contrairement aux enduits de ciment-chaux ordinaires.
- Application sur place simplifiée (uniquement besoin d'eau).

DOMAINE D'APPLICATION

GRAVIATO est utilisé pour créer une surface finale blanche ou teintée, hydrofuge de texture extra-rugueuse sur des supports avec des exigences d'élasticité et d'adhérence particulières. Il remplace souvent la dernière couche d'enduit (finition ou couche de réglage).

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUE

ESSAIS EN 1015	Unité	Résultats
Résistance à la compression (EN 1015-11)	MPa	≥ à 6
Résistance à la flexion (EN 1015-11)	MPa	> à 2
Absorption d'eau par capillarité (EN 1015-18)	m ² .min ^{0,5}	≤ à 0,3
Adhérence à 28 jours (EN 1015-12)	N/mm ²	> à 0,7

MODE D'EMPLOI

1. Support

Le support doit être exempt de poussière, huiles ou de matériaux lâches, etc. et doit être complètement humidifié, avant l'application du GRAVIATO.

2. Application

GRAVIATO est ajouté dans l'eau propre sous agitation continue, jusqu'à ce qu'un mortier à la maniabilité souhaitée soit formé.

Le mélangeur à être utilisé doit être propre, pour éviter toute altération de la couleur de l'enduit.

L'enduit est appliqué à la main, à l'aide d'une taloche ou d'une truelle ou avec une machine à projeter. Immédiatement après l'application, l'enduit est traité (pressé) par une taloche en bois, suivant des mouvements horizontaux, verticaux ou circulaires selon l'aspect de la surface souhaitable. Le temps de travail dépend de la capacité d'absorption du substrat et de la température ambiante.

CONSOMMATION

Env. 4 kg/m².

Épaisseur recommandée : 3-4 mm.

CONDITIONNEMENT

GRAVIATO est fourni en sacs de papier de 25 kg.



GRAVIATO Revêtement de façade semi-épais



DURÉE DE VIE - STOCKAGE

12 mois après la date de production si stocké dans son emballage d'origine non ouvert, dans des lieux protégés de l'humidité et du gel.

REMARQUES

- La température pendant l'application doit être d'au moins +5 C.
- Par temps chaud GRAVIATO doit être humidifié après l'application, afin d'être protégé contre la perte d'eau.
- GRAVIATO contient du ciment et réagit comme alcaline avec de l'eau, il est donc classé comme irritant.
- Consultez les risques d'utilisation et les consignes de sécurité écrites sur le sac.

12 COLORIS DISPONIBLES

- NEUTRE (blanc sale)
- IVOIRE CLAIR
- IVOIRE FONCÉ
- BEIGE ARGILE
- GRIS CLAIR
- GRIS FONCÉ
- GREIGE
- MOKA
- LIN CLAIR
- TERRE CENDRÉE
- ORANGE MÉDINA
- ROUGE OXYDE

DES PRODUITS

UNIVERSAL COLORS®

Version 26.11.2021

Siège Social

Diamniadio
Site de l'Aprosi | T +221 33 898 03 40

SHOWROOM PROFESSIONNEL

55 rue Moussé Diop | T +221 33 822 34 21
E contact@universalcolors.sn | W www.universalcolors.sn