

FICHE TECHNIQUE



DEFINITION

- **Sealflex** est un revêtement d'étanchéité à base de résines acryliques modifiées. Lorsque le **Sealflex** est appliqué, il forme une membrane hydrophobe, 100% imperméable à l'eau, élastique permanente sans soudure sans joints ni possibilité de fuite, qui protège les anciennes et les nouvelles structures efficacement et à long terme.
- Peinture épaisse à consistance crémeuse
- Aspect du film : Satiné

PROPRIÉTÉS

- Excellente étanchéité.
- Excellente flexibilité.
- Grande facilité d'application.
- Bonne résistance aux intempéries.
- Anti-moisissures
- Résistance aux alcalins

DESTINATION

- Imperméabilisation des terrasses et toitures non circulables et en faible pente
- Imperméabilisation des façades latérales
- Imperméabilisation et protection des constructions de béton
- Imperméabilisation des zones humide sous carrelage

MISE EN OEUVRE

PRÉPARATION DES SURFACES

Avant l'application le support doit être sain, sec et exempt de toutes traces de contamination. Sur ancien support, bien décaper avant toute mise en œuvre.

METHODE D'APPLICATION

Sur des surfaces poreuses, diluer la 1ère couche jusqu'à 30% avec de l'eau puis appliquer 2 autres couches sans dilution. Sinon, appliquer directement 2 ou 3 couches croisées sans dilution jusqu'à l'obtention d'une épaisseur de 1 à 1,2 mm minimum pour avoir une bonne étanchéité, soit 1kg/m².

Limite d'application : Ne pas appliquer sur supports condensant ou gelés par température inférieure à 5°C, ni par humidité relative supérieure à 70%.

Application : 2 à 3 couches

Diluant : Eau

Matériel d'application : Brosse – Rouleau

Taux de dilution : Première couche : 30%

Deuxième couche : sans dilution

Troisième couche : sans dilution

PRÉCAUTIONS D'EMPLOIS

Ne pas appliquer à une température < 8 °C et > 35 °C

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Aspect final du film sec : Légèrement satiné

Densité : 1,25 à 1,3

Extrait sec : 57 % ± 1 %

Pouvoir couvrant & Rendement : 1kg/m²

Sec : 6 à 8 heures

Recouvrable : 24 heures

Conservation : 12 mois en emballage d'origine, non entamé, stocké à l'abri de fortes températures

Conditionnement : 20 kg / 10kg / 5 kg



Produit fabriqué par **UNIVERSAL COLORS** dont le système qualité a été certifié ISO 9001:2015 par Bureau Veritas Certification

UNIVERSAL COLORS

Diamniadio - Site de l'Aprosi | T +221 33 898 03 40

SHOWROOM PROFESSIONNEL

• 55 rue Moussé Diop | T +221 33 822 34 21

| E contact@universalcolors.sn

| W www.universalcolors.sn