

FICHE TECHNIQUE



DEFINITION

Vernis brillant et garnis à base de résines glycéropthaliques. Donne un bel aspect brillant et ne nécessite pas de lustrage.

PROPRIÉTÉS

Couleur : Brun

Aspect : Liquide transparent

Densité (25°C) : 0.85+- 0.05

Extraits secs : 55%

Viscosité (Coupe D4) : 2 min 30 sec

DESTINATION

Le vernis glycéropthalique est recommandé pour les travaux de menuiserie et de boiserie intérieurs et extérieurs quelque soit l'essences du bois.

MISE EN OEUVRE

PREPARATION DES SURFACES

Les surfaces à coller doivent être propres et sèches.

Travaux d'entretien

- Laver à haute pression, éliminer la rouille et les anciens revêtements non adhérents, puis retoucher les zones mises à nu par application de 2 couches d'antirouille rouge brun.

METHODE D'APPLICATION

Le vernis glycéropthalique peut être appliqué au pistolet, à la brosse ou au rouleau. Pour avoir une brillance désirée, appliquer 2 à 3 couches. Faire un léger ponçage entre les couches.

Dilution : Le vernis glycéropthalique peut être dilué au cellulosique ou au synthétique.

Rendement : 8 à 10 m² / kg / couche selon la porosité du bois.

HYGIENE ET SECURITE

Le vernis glycéropthalique est inflammable. Eviter la manipulation près d'une flamme. Porter masque et lunettes de protection et travailler dans un local aéré.

Conservation : 12 mois à partir de la date de production et en emballage d'origine.



Produit fabriqué par **UNIVERSAL COLORS** dont le système qualité a été certifié ISO 9001:2015 par Bureau Veritas Certification

UNIVERSAL COLORS

Diamniadio - Site de l'Aprosi | T +221 33 898 03 40

SHOWROOM PROFESSIONNEL

• 55 rue Moussé Diop | T +221 33 822 34 21

E contact@universalcolors.sn

W www.universalcolors.sn