

BANDE ROUTIERE



MARQUAGE ROUTIER ET URBAIN

FICHE TECHNIQUE



DEFINITION

Peinture Routière rétro réfléchissante avec saupoudrage de billes de verre .

Marquage routiers et urbain

PROPRIÉTÉS

④ La BANDE ROUTIERE, grâce à des résultats de retro réflexion très élevés, permet de réaliser des marquages « haute performance ».

④ La rentabilité est accrue par un dosage faible qui, couplé à un séchage rapide, permet une remise en circulation en un temps très bref.

RESULTATS DE L'ESSAI CONVENTIONNEL

Dosage peinture 450 g/m².
 Dosage billes 320 g/m²
 Séchage 15 minutes (par température de 20°C et hygrométrie 67%)

MISE EN OEUVRE

PREPARATION

• Prêt à l'emploi mais peut être toutefois dilué jusqu'à 5% lorsque la température est inférieure à 10°C (Diluant spécial).

• Appliquer sur support sec et propre par des températures supérieures à 5°C.

APPLICATION

- Peut être appliqué avec tout type de machine à peindre utilisant le système de pulvérisation airless ou pneumatique.
- **Airless** : Buse minimum de 0.4 mm soit 17 millième de pouce (tamis 60 mesh)
- **Pneumatique** : Compatible quel que soit le matériel.
- **Dilution et nettoyage** : Diluant spécial Bande routière.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Aspect final du film sec : Mat

Densité : 1.40+/- 0.05

Extrait sec : 62 %

Rétroreflexion sec : R2 100 mcd selon EN 1436

Rétroreflexion humide : RW1 25 mcd

Luminance : B2 30

Résistance au dérapage : S1 45 SRV

Teintes : Blanc et teintes au choix

Conservation : 24 mois en emballage d'origine, non entamé, stocké à l'abri de fortes températures.

Conditionnement : 20 kg, 30 kg, 200 kg



Produit fabriqué par **UNIVERSAL COLORS** dont le système qualité a été certifié ISO 9001:2015 par Bureau Veritas Certification

UNIVERSAL COLORS

Diamniadio - Site de l'Aprosi | T +221 33 898 03 40

SHOWROOM PROFESSIONNEL

• 55 rue Moussé Diop | T +221 33 822 34 21

E contact@universalcolors.sn

W www.universalcolors.sn