

FERROCOLOR

PEINTURE ANTIROUILLE PRIMAIRE GLYCEROPHTALIQUE MODIFIE

FICHE TECHNIQUE



DEFINITION

Ferrocolor est une peinture antirouille à base de résines synthétiques et pigments anti corrosif à haut pouvoir opacifiant

- Aspect en pot : liquide.

PROPRIÉTÉS

- Prévention et protection contre la rouille.
- Excellente opacité.
- Excellente adhérence sur support saint.
- Très bonne protection contre la corrosion.
- Facilité d'application.

DESTINATION

Intérieur / Extérieur

Ferrocolor est un primaire antirouille pour structures en fer et acier, exposées en atmosphère faiblement agressive :

- Charpentes métalliques.
- Tuyauteries.
- Menuiserie métallique etc.
- Non approprié en immersion offshore.

MISE EN OEUVRE

PREPARATION DES SURFACES

Travaux neufs

- Décaper et dégraisser les supports

Travaux d'entretien

- Laver à haute pression, éliminer la rouille et les anciens revêtements non adhérents.

METHODE D'APPLICATION

Application : 2 couches croisées.

Diluant : Diluant synthétique ou White Spirit

Matériel d'application : Brosse - Rouleau - Pistolet

Taux de dilution : Brosse ou rouleau : 10 à 15%
Pistolet : 15 à 20%

HYGIENE ET SECURITE

Le Ferrocolor est inflammable. Eviter la manipulation près d'une flamme. Porter masque et lunettes de protection et travailler dans un local aéré.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Aspect final du film sec : Brillant

Densité : 1.45

Extrait sec massique : 70% ± 2 %

Extrait sec volumique : 50% ± 2%

Epaisseur de film humide recommandé : 70 microns humide par couche

Epaisseur de film sec recommandé : 35 microns sec par couche

Pouvoir couvrant & Rendement : 8 à 10 m2 par kg et par couche selon l'état du support et le mode d'application.

Système recommandé : 2 couches de Ferrocolor suivi de 2 couches d'Universal

Séchage hors poussière : 20 minutes

Sec : 1 heure

Recouvrable : 6 heures

Couleur : Rouge brique

Conservation : 24 mois en emballage d'origine, non entamé

Température de stockage : Stocker dans un endroit tempéré entre 5°C et 40°C

Conditionnement : 20kg / 5kg



Produit fabriqué par **UNIVERSAL COLORS** dont le système qualité a été certifié ISO 9001:2015 par Bureau Veritas Certification

UNIVERSAL COLORS

Diamniadio Site de l'Aprosi | T +221 33 898 03 40 | SAV +221 77 110 35 93

SHOWROOM PROFESSIONNEL

55 rue Moussé Diop | T +221 33 822 34 21

E contact@universalcolors.sn

W www.universalcolors.sn