

COLOCIM

ENDUIT CIMENT



FICHE TECHNIQUE



DEFINITION

Préparation à base de liant acrylique à additionner au ciment au moment de la mise en oeuvre de l'enduit de ragréage.

PROPRIÉTÉS

- ✓ Bonne adhérence sur supports bien préparés.
- ✓ Facilité d'application.
- ✓ Très faibles émissions dans l'air intérieur.
- ✓ Grande facilité au ponçage.
- ✓ Grand pouvoir garnissant.
- ✓ Haut qualité.

DESTINATION

Intérieur / Extérieur

Recommandé en intérieur et en extérieur pour le ragréage et le dressage des parois de maçonnerie :

- Béton.
- Enduit ciment.

MISE EN OEUVRE

Travaux neufs

- S'assurer que les supports sont secs, propres.

Travaux d'entretien

- Eliminer les parties non adhérentes par grattage, brossage ou ponçage.

METHODE D'APPLICATION

Préparation de la pâte de ciment :

Pour 10Kg de ciment tamisé ajouter 3 litres d'eau. Bien mélanger.



Préparation de l'enduit :

Pour 25Kg de COLOCIM ajouter 13Kg de pâte de ciment. Bien mélanger manuellement énergiquement, de préférence à utiliser un agitateur mécanique. Résultat escompté : pâte homogène, lisse, sans grumeaux.

Application : 2 couches

Durée de vie du mélange : 4 Heures

Matériel d'application : Couteau à enduire - Taloche

PRÉCAUTIONS D'EMPLOIS

- Ne pas appliquer à une température $< 8^{\circ}\text{C}$ et $> 35^{\circ}\text{C}$ et un taux d'hygrométrie $> 70\%$.
- Ne pas appliquer sur des fonds surchauffés.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Aspect final du film sec : Mat

Densité : $1,55 \pm 0,05$

Extrait sec : $61 \pm 1 \%$

Pouvoir couvrant & Rendement : 1 kg / m² par 2 couches selon l'état du support et le mode d'application.

Sec : 4 heures

Recouvrable : 24 heures

Conservation : 12 mois en emballage d'origine, non entamé.

Stockage : Stocker à l'abri dans un endroit tempéré entre 5°C et 40°C

Conditionnement : 25kg / 5kg

TABLEAU DE MELANGE

MÉLANGE	CIMENT + EAU	
25 kg	10 kg	3 Litres
12,5 kg	5 kg	1,5 Litres
5 kg	2 kg	0,6 Litre



Produit fabriqué par **UNIVERSAL COLORS** dont le système qualité a été certifié ISO 9001:2015 par Bureau Veritas Certification

UNIVERSAL COLORS

Diamniadio Site de l'Aprosi | T +221 33 898 03 40 | SAV +221 77 110 35 93
E contact@universalcolors.sn | W www.universalcolors.sn

SHOWROOM PROFESSIONNEL

55 rue Moussé Diop | T 33 822 34 21
Km 2 Route de Rufisque | T 33 920 04 10

Les renseignements présent ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en oeuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche technique n'a pas été modifiée par une édition plus récente. Les données techniques ci-dessus n'entraînent pas l'acceptation de garanties