

# CAROJOINT

## *Mortier de jointoientement à finition lisse 1-6MM*



### FICHE TECHNIQUE



#### DEFINITION TECHNIQUE

Mortier de jointoientement hydrofugé pour sols et murs intérieurs sur tous types de carrelage. Idéal pour salle de bains et cuisines. Application facile et finition parfaite. Epaisseur : 1 à 6mm.

#### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ESSAI EN 13888	Résultats
Type de joint	CGW 2
Absorption d'eau après 30 minutes (g) / après 240 minutes (g)	≤ à 2 / ≤ 5 (W)
Flexion (N/mm <sup>2</sup> ) / Compression (N/mm <sup>2</sup> ) sec'	≤ à 3,5 / ≤ 15
Résistance à l'abrasion (mm <sup>3</sup> )	≤ 1000
Retrait (Shrinkage) (mm)	≤ 2

Compatibilité avec la colle	UNICERAM 50 UNICERAM 100 UNICERAM 200 UNICERAM 205 UNICERAM 300Flex
Couleur joint sol et mur	Blanc ou couleurs
Utilisation / Destination	Intérieur / extérieur Sol / Mur / Piscine / Salle de bain
Temps de prise (en h)	2

#### REVETEMENTS

Sur tous types de carreaux et plaquettes de parement posés sur support neuf (mortier, béton, ciment) ou ancien rigide (Carrelage, ragréage P3...).

#### SUPPORTS

Ne convient pas pour le carrelage posé sur supports :  
- anciens déformables (parquet, dalles semi-rigides...).  
- extrêmes (sol chauffant, PRE, façades...).

#### AVANTAGES

- Application et nettoyage faciles
- Finition lisse et parfaite
- Sans retrait : ne creuse pas, ne fissure pas

#### MISE EN OEUVRE

##### PRÉPARATION

L'emplacement des joints doit être sec et exempt de traces de colle ou de ciment afin d'obtenir une bonne adhérence, un séchage complet et une couleur de joint homogène.

##### MÉLANGE

Dans un récipient propre, verser l'eau claire puis la poudre :  
Joint fin : 350-400 ml d'eau pour 1kg de poudre.  
Mélanger à l'aide d'un malaxeur électrique ou manuellement à la truelle jusqu'à obtention d'une pâte homogène et sans grumeaux. Temps d'utilisation du mélange : 2h environ.



## CAROJOINT - MORTIER DE JOINTEMENT À FINITION LISSE 1-6MM



### CONSOMMATION SELON DIMENSIONS (KG/M2)

Taille de carreaux (cm)	Largeur (cm)	Longueur (cm)	Epaisseur (mm)	Largeur joint (mm)				
				2	3	4	5	6
Mosaique 2x2x0,4	2	2	4	1,44	NA	NA	NA	NA
5x5x0,4	5	5	4	0,58	NA	NA	NA	NA
10x10x0,6	10	10	6	0,43	0,65	0,86	1,08	1,30
15x15x0,9	15	15	9	0,43	0,65	0,86	1,08	1,30
20x20x0,9	20	20	9	0,32	0,49	0,65	0,81	0,97
30x30x1	30	30	10	0,24	0,36	0,48	0,60	0,72
30x60x1	30	60	10	0,18	0,27	0,36	0,45	0,54
50x50x1	50	50	10	0,14	0,22	0,29	0,36	0,43
60x120x1	60	120	10	0,09	0,14	0,18	0,23	0,27

### APPLICATION

Déposer puis étaler le joint dans le sens de la diagonale des carreaux avec une raclette. Veiller au bon remplissage des joints et enlever l'excédent du produit.

Après 5 min sur faïence et 15 min sur grès céramique, poser un doigt sur le joint, retirer celui-ci et vérifier que le produit ne colle pas au doigt, répéter l'opération toutes les 5 min.

### Lissage des joints et nettoyage des carreaux:

Lorsque le joint n'est plus adhérent, nettoyer et lisser le joint à l'aide d'une éponge essorée. Le nettoyage se fait en diagonale du joint.

Après 2 h environ\*, le joint est sec en surface : enlever les traces restantes sur les carreaux avec un chiffon sec.

### SECHAGE COMPLET ET OUVERTURE A LA MARCHE : 24h

après puis nettoyer le joint à l'eau claire.

### PRECAUTIONS D'EMPLOI

Température d'application comprise entre +5°C et +30°C. A l'abri du soleil, du gel, de la pluie et du vent.

### CONSOMMATION

Environ 5m<sup>2</sup> pour 1kg dépend de la dimension des carreaux.

### CONDITIONNEMENT

Par sac de 5kg ou par Sac de 5 x 5 kg.

### CONSERVATION

24 mois à partir de la date de fabrication : en emballage d'origine, fermé et entreposé au sec, à l'abri des fortes chaleurs.

DES PRODUITS

UNIVERSAL COLORS®



Version 25.08.2025

### SIÈGE SOCIAL

Diamniadio  
Site de l'Aprosi | T +221 33 898 03 40

### SHOWROOMS PROFESSIONNELS

55 rue Moussé Diop | T +221 33 822 34 21  
Km 2, route de Rufisque | T +221 33 920 04 10

E contact@universalcolors.sn  
W www.universalcolors.sn