

UNICRÉPI

Enduit extérieur

FICHE TECHNIQUE

40
KG

BLANC

PRÊT À GÂCHER
9,6L



DESCRIPTION

UNICRÉPI est un micro enduit extérieur calibré à base de liant hydraulique. Il forme couche résistante anti efflorescence, recouvrable et compatible avec notre gamme de peinture COLORIS.

COMPOSITION ET ASPECT

Liant hydraulique, charges, additifs spéciaux.

AVANTAGES

- Crépissage et rebouchage extérieur et intérieur : faible retrait
- Blocage de la migration des sels : anti efflorescence
- Bon pouvoir couvrant
- Aspect maniable et fluide

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Taux de gâchage : 9,6 litres pour 40 kg
- Taille de granule : <300µ
- Recouvrable : 24 heures.
- Rendement : 2kg/m² par couche de 2 mm
- Temps d'utilisation pratique : 2 h

MISE EN OEUVRE

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

La température à l'application et pendant le séchage doit être comprise entre 5 à 35° C.

Il est recommandé d'utiliser un agitateur électrique ou pneumatique à faible vitesse de rotation pendant 2 à 3 minutes jusqu'à obtenir un mortier onctueux et fluide de couleur et de consistance uniformes.

Laissez le produit se reposer durant 5min pour s'assurer de la dissolution de tous les composants actifs.

Appliquer avec une truelle ou avec une machine de projection. La deuxième couche s'applique après 24 heures selon la température et le taux d'humidité relative de l'air ambiant.

PRÉPARATION DES SUPPORTS

Le support doit être propre, sain et avoir subi une préparation

de surface adaptée permettant de débarrasser de toute partie non ou peu adhérente. Il sera notamment exempt de trace d'huile, de graisse, de laitance, de produit de cure et de toute substance susceptible de nuire à l'adhérence.

Le support doit être saturé d'eau. Pour cela, l'arroser abondamment la veille et l'humidifier à nouveau, si nécessaire, juste avant la mise en œuvre. Veiller cependant à ce qu'il ne reste pas de film ou de flaque d'eau en surface, ce qui pourrait nuire à la qualité et à l'adhérence du revêtement.

CONDITIONNEMENT

Sac de 40kg

STOCKAGE

9 mois à l'abri de l'humidité en conditionnement d'origine non entamé.



D E S P R O D U I T S

UNIVERSAL COLORS®



Produit fabriqué par UNIVERSAL COLORS dont le système qualité a été certifié ISO 9001:2015 par Bureau Veritas Certification

SIÈGE SOCIAL

Diamniadio
Site de l'Aprosi | T +221 33 898 03 40

SHOWROOMS PROFESSIONNELS

55 rue Moussé Diop | T +221 33 822 34 21
Km 2, route de Rufisque | T +221 33 920 04 10

E contact@universalcolors.sn
W www.universalcolors.sn