

SEALFLEX PU

MEMBRANE D'ÉTANCHÉITÉ DURABLE EN POLYURÉTHANE
PUR EN PHASE AQUEUSE ÉLASTIQUE

FICHE TECHNIQUE



DEFINITION

Sealflex PU est un revêtement d'étanchéité à base de résines polyuréthane, prêt à l'emploi à séchage rapide, résistant à la circulation légère des piétons après 4 heures.

Facile à appliquer avec rouleau, il forme une membrane flexible non collante qui colmate bien les microfissures éventuelles du support et résiste aux mouvements causés par l'expansion et le retrait de ce dernier sous l'effet de la variation de la température et des vibrations.

- Résiste à la circulation légère.

PROPRIÉTÉS

- Excellente adhérence
- Ne fissure pas
- Bonne élasticité
- Grande facilité d'application.
- Haute résistance aux intempéries.
- Anti-moisissures
- Aspect soyeux

DESTINATION

SEALFLEX PU est recommandée pour l'étanchéité sur tout support intérieur et extérieur préalablement préparé :

- Balcons, terrasses et toitures
- Béton
- chape

MISE EN OEUVRE

PRÉPARATION DES SURFACES

Avant l'application le support doit être sain, sec, solide, non friable et exempt de toutes laitance de ciment, traces de poudre, écailles, graisse, huile ou lubrifiant et ce en faisant un traitement par sablage ou lavage à eau sous haute pression. Sur ancien support en mauvais état, il faut faire le traitement nécessaire avant toute mise en œuvre : décontamination, grattage, lavage, fixation du support, traitement des fissures.

METHODE D'APPLICATION

Appliquer directement sur support 2 couches sans dilution jusqu'à l'obtention d'une épaisseur de 0.8 mm minimum, soit 1 à 1.5 kg/m².

Limite d'application :

Ne pas appliquer sur supports condensants, avec humidité résiduelle ou ascensionnelle récurrente.

Ne pas appliquer sur des supports friables mal fixés entravant une bonne adhérence.

Ne pas utiliser pour traiter les fissures.

Protéger l'application de la pluie au moins 24h.

Application : 2 couches

Matériel d'application : Brosse - Rouleau

Lavage matériel : Eau

PRÉCAUTIONS D'EMPLOIS

Ne pas appliquer à une température inférieure à 5°C, ni par humidité relative supérieure à 70%.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Présentation : crémeux

Aspect du film : Légèrement satiné

Densité : 1,4 - 1,45

Extrait sec : 71% ± 1 %

Pouvoir couvrant & Rendement : 1 à 1.5 kg/m²

Recouvrable : 3 à 4 heures selon les conditions d'application

Séchage complet : 12 heures

Conservation : 24 mois en emballage d'origine, non entamé, stocké à l'abri des rayons de soleil et de fortes températures

Conditionnement : 20 kg



Produit fabriqué par **UNIVERSAL COLORS** dont le système qualité a été certifié ISO 9001:2015 par Bureau Veritas Certification

SIÈGE SOCIAL

Diamniadio
Site de l'Aprosi

T +221 33 898 03 40

SHOWROOMS PROFESSIONNELS

🏠 55 rue Moussé Diop | T +221 33 822 34 21

🏠 Km 2, route de Rufisque | T +221 33 920 04 10

E contact@universalcolors.sn

W www.universalcolors.sn