


UNILEVEL®

Chape de ragréage autolissante pour sols intérieurs p3



FICHE TECHNIQUE

20
kg



DEFINITION TECHNIQUE

UNILEVEL® est un mortier de ragréage autolissant à base de ciment, de charges minérales sélectionnées et d'adjuvants spécifiques. Il est destiné à la préparation et au rattrapage des défauts de planéité des sols intérieurs avant la pose de revêtements.

Grâce à son excellente fluidité, UNILEVEL® permet d'obtenir une surface parfaitement lisse, régulière et résistante, prête à recevoir la majorité des revêtements de sol.

DOMAINES D'APPLICATION

UNILEVEL® est recommandé pour le ragréage des :

- Dalles en béton
- Chapes ciment
- Sols intérieurs classés P2 et P3
- Supports ciment normalement poreux
- Supports anciens sains et non dégradés par l'humidité

REVÊTEMENTS COMPATIBLES

Après séchage complet, UNILEVEL® peut recevoir :

- Carrelage
- Grès cérame
- Parquet collé
- Revêtements PVC
- Revêtements vinyles
- Moquette
- Résines décoratives compatibles

AVANTAGES

- ✓ Excellente fluidité
- ✓ Autolissant
- ✓ Finition parfaitement lisse
- ✓ Rattrapage des défauts de planéité
- ✓ Application rapide
- ✓ Faible retrait
- ✓ Bonne adhérence au support
- ✓ Recouvrable rapidement

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

PROPRIÉTÉ	VALEUR
Aspect	Poudre
Couleur	Gris
Densité apparente	1,10 ± 0,05
Eau de gâchage	23 ± 1 %
Consommation	Environ 1,5 kg/m²/mm d'épaisseur
Épaisseur d'application	1 à 10 mm
Temps d'utilisation du mélange	Environ 20 minutes
Recouvrable	Après 24 heures*

*Selon les conditions climatiques et l'épaisseur appliquée.



UNILEVEL - Chape de ragréage autolissant pour sols intérieurs P3



MISE EN ŒUVRE

PRÉPARATION DU SUPPORT

Le support doit être :

- propre ;
- sec ;
- sain ;
- résistant ;
- dépoussiéré ;
- exempt de graisse, huile ou peinture non adhérente.

Les supports très absorbants pourront être préalablement traités avec un primaire adapté.

PRÉPARATION DU MÉLANGE

Verser progressivement la poudre dans l'eau propre.

Mélanger à l'aide d'un malaxeur électrique à vitesse lente jusqu'à obtenir une pâte homogène et fluide, sans grumeaux. Laisser reposer environ 5 minutes, puis remalaxer légèrement avant application. Par temps froid, utiliser une eau de gâchage supérieure à 10 °C.

APPLICATION

Verser le produit directement sur le support.

Répartir à l'aide d'une lisseuse inox ou d'une raclette adaptée. Le produit se nivelle naturellement pour former une surface parfaitement plane.

SUPPORTS EXCLUS

- Supports bois
- Sols chauffants (sauf validation spécifique)
- Sols industriels
- Parkings
- Supports soumis à une humidité permanente
- Supports dégradés
- Supports extérieurs

CONSOMMATION

Environ 1,5 kg/m²/mm d'épaisseur.

ÉPAISSEUR D'APPLICATION

De 1 à 10 mm.

RECOUVREMENT

Le produit est recouvrable après 24 heures avec un mortier-colle de la gamme **UNICERAM®**, sous réserve que le support soit suffisamment sec.

CONDITIONNEMENT

Disponible en :

- Sac de 20 kg

STOCKAGE

Conserver dans son emballage d'origine fermé, à l'abri de l'humidité et du gel.

Durée de conservation : 9 mois dans son emballage d'origine intact.

DES PRODUITS

UNIVERSAL COLORS®

SIÈGE SOCIAL

Diamniadio
Site de l'Aprosi

T +221 33 898 03 40

SHOWROOMS PROFESSIONNELS

📍 55 rue Moussé Diop | T +221 33 822 34 21
📍 Km 2, route de Rufisque | T +221 33 920 04 10

E contact@universalcolors.sn
W www.universal-colors.sn



ISO 9001
BUREAU VERITAS
Certification

