

MARMOREX



REVÊTEMENT PLASTIQUE ÉPAIS STRUCTURÉ DE DÉCORATION

FICHE TECHNIQUE



DEFINITION

MARMOREX est un revêtement plastique épais en phase aqueuse destiné à la décoration et à la protection des surfaces intérieures et extérieures.

Sa texture onctueuse et son aspect granuleux permettent d'obtenir une finition structurée décorative tout en masquant les petites irrégularités du support.

PROPRIÉTÉS

- Fort pouvoir garnissant et masquant
- Atténue les légères irrégularités du support grâce à son relief structuré
- Bonne perméabilité à la vapeur d'eau
- Bonne adhérence
- Résistance à la saponification
- Plusieurs aspects décoratifs possibles selon le matériel et le mode d'application
- Application facile

DOMAINES D'APPLICATION

Intérieur :

- Bois et dérivés
- Enduits de liants hydrauliques
- Plâtre et dérivés
- Métaux préalablement protégés par un primaire anticorrosion

Extérieur :

Application sur parois verticales non exposées aux remontées d'eau par capillarité : enduits de liants hydrauliques, béton et supports à base de ciment.

Les acrotères devront présenter un larmier adapté.

PRÉPARATION DES SUPPORTS

Travaux neufs :

Les supports doivent être secs, propres, sains, cohésifs et correctement égrenés.

- Sur béton : appliquer préalablement un fixateur de fond adapté.
- Reboucher les trous et défauts importants avant application de MARMOREX.

Travaux d'entretien :

Éliminer toutes les parties non adhérentes par grattage, brossage ou lavage haute pression.

Appliquer ensuite un fixateur de fond adapté jusqu'à obtention d'un support sain et homogène.

MISE EN ŒUVRE

Sur les parties métalliques, appliquer préalablement une peinture anticorrosion, puis un fixateur de fond.

Appliquer MARMOREX à la taloche inoxydable, puis réaliser la structuration au rouleau adapté selon l'aspect décoratif recherché.

MÉTHODE D'APPLICATION

- Produit :** Prêt à l'emploi
Application : Taloche inoxydable
Structuration : Rouleau
Dilution : Produit prêt à l'emploi

PRÉCAUTIONS D'EMPLOIS

Ne pas appliquer à une température inférieure à 5°C, ni par humidité relative supérieure à 70%.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Aspect final du film sec : Aspérités +/- forte – crêtes

Densité : 1.7 env

Extrait sec : 72 % env

Pouvoir couvrant & Rendement : 0.5 à 0.8 m2 par kg et par couche selon l'état du support et le mode d'application.

Sec : 3 heures env.

Conservation : 12 mois en emballage d'origine, non entamé, stocké à l'abri de fortes températures

Conditionnement : 25 kg



Produit fabriqué par **UNIVERSAL COLORS** dont le système qualité a été certifié ISO 9001:2015 par Bureau Veritas Certification



SIÈGE SOCIAL

Diamniadio
Site de l'Aprosi

SHOWROOMS PROFESSIONNELS

55 rue Moussé Diop | T +221 33 822 34 21
Km 2, route de Rufisque | T +221 33 920 04 10

E contact@universalcolors.sn
W www.universalcolors.sn